BEST AVAILABLE COPY

							de		

Patent Number:

GB2175542 .

Publication date:

emich Path

1986-12-03

Inventor(s):

KATSURA TOSHIHIKO; ABE MASARIRO, ACTAMINING KIYOSHI KATSURA TOSHIHIKO; ABE MASAHIRO; AOYAMA MASAHARU; TAKAOKI

Applicant(s):: TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Requested Patent: JP61224423

Application

GB19860007979 19860401 Number: JP19850065407 19850329 Priority Number(s):

IPC Classification:

C23F1/02 ; B44C1/22

EC Classification:

C23F4/00, H01J37/32D, H01L21/3065, H01L21/3213C4B, H01L21/3213C4B2

Equivalents:

Abstract

A reactive ion etching device for etching a layer formed on a wafer (8) comprises a first electrode (6) for supporting the wafer (8), and a second electrode (2) opposed to the first electrode (6) with a space therebetween, the space being filled with a reaction gas, between the first electrode (6) and the second electrode (2) there being applied a predetermined power, and is characterized by a material (20, 22, 24, 26) which can reduce the quantity of etching seeds of the reaction gas at substantially the same rate as that of the layer to be etched, and which is disposed at least around the wafer (8) on the first electrode (6). The reactive ion etching device is capable of uniformly etching the semiconductor wafer or the layer thereon.



Data supplied from the esp@cenet database - I2

F1G. 1(a)





FIG. 1(b)



BEST AVAILABLE JOPY

⑩ 日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-224423

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和61年(1986)10月6日

H 01 L 21/302

C-8223-5F

発明の数 1 (全4頁) 審査請求 有

60発明の名称

反応性イオンエツチング装置

頤 昭60-65407 20特

願 昭60(1985)3月29日 29出

鉵 彦 桂 67A発 明·者 正 泰 部 安 個発 明 者 ⑪発 明 者 冲 高 正 Ш 者 晋 の発 明

川崎市幸区小向東芝町1 川崎市幸区小向東芝町1 潔 川崎市幸区小向東芝町1 治

川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工場内 株式会社東芝多摩川工場内 株式会社東芝多摩川工場内 株式会社東芝多摩川工場内

株式会社東芝 ⑪出 願 人

川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 佐藤 一雄 個代 理

外2名

反応性イオンエッチング装置 1. 発明の名称

2. 特許請求の範囲

1. 所定電力が印加された電板間に反応ガス を充讃し、一方の電極上に破置されたウェーハに 前記反応ガスをあてて前記ウェーバ上の被エッチ ング物をエッチングする反応性イオンエッチング 装置において、

エッチング時に前記反応ガスのエッチング種を 前記被エッチング物とほぼ鬩嫌の約合で減少させ る物質を、前記電極上の少なくとも前記ウェーハ の周辺部に設けたことを特徴とする反応性イオン エッチング装置。

特許請求の範囲第1項記載の装置におい て、前記ウェーハ上における徴界が均一になるよ うに、前記電極の前記ウェーハが載置される部分 の周辺が、ほぼ前記ウェーハの表面より少し高く 形成されていることを特徴とする反応性イオンエ ッチング装置。

- 3. 特許請求の範囲第1項または第2項記載 の装置において、前記物質は前記被エッチング物 とほぼ同じエッチング速度であることを特徴とす る反応性イオンエッチング装置。
- 特許請求の範囲第3項記載の装置におい て、前記物質は、前記被エッチング物または前記 被エッチング物を主成分とすることを特徴とする 反応性イオンエッチング装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は半導体ウェーハまたは半導体ウェーハ 上の被エッチング物をエッチングする反応性イオ ンエッチング装置に関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

反応性イオンエッチング装置を第8図に示す。 エッチング室2上部には反応ガスを導入する導入 曾 4 が 設 け ら れ て い る 。 こ の エ ッ チ ン グ 室 2 内 に は電極6が設けられ、この電極6上には複数の半

世来の反応性イオンエッチングを関す。 第8 個個ののでは、アチングでは、アチングでは、アチングでは、アチングでは、アチングでは、アチングでは、アチングでは、アチングでは、アチングでは、アチングをは、アチングをは、アチングをは、アチングをは、アチングをは、アチングがあった。 は、アチングをは、アチングがあった。 は、アチングをは、アチングがあった。 は、アチングをは、アチングをは、アチングがあった。 は、アチングをは、アチングがあった。

このような電界集中を補償するため、第10図に示すように電極6および絶縁板10をウェーハ

したがって C 1 * や C 1 *3 というエッチング程の分布が均一でないとエッチング速度や均一でなくなる。

(発明の目的)

本発明は上記事情を考慮してなされたものでウェーハ面内で均一にエッチングすることができる

双躍部が低くなるように形成したものがある。すなわち、半導体ウェーハ 8 表面が絶縁板 1 0 の表面より少し低くなるように座ぐり 1 2 を形成し、ウェーハ周辺部の電界集中を補正し、均一な電界を得ている。電界が均一になれば均一なエッチングが期待できる。

エッチングが物理的反応、すなわち反応ガスのイオンおよびラジカルが半導体ウェーハ8面上に 衝突することにより物理的に削られることで均 なされる場合には、電界が均一にながら例えば会 なエッチングがなされる。しかしながら例えば会 のようにエッチングが科学的反応はよのの 主要な割合を占める場合には、定応ガス中の をかったがはなが 大ング種(反応ガス中で直接化学的反応に関係する るイオンやラジカルのこと)の分布が問題となる。

例えばアルミニウムの場合、エッチングは主と して下記の化学式による化学反応によるものが支 配的である。

 $Al + 3Cl \xrightarrow{\bullet} Al Cl \xrightarrow{\bullet} \uparrow$ $Al + 3SiCl \xrightarrow{\bullet} Al Cl \xrightarrow{\bullet} \uparrow + Si$

反応性イオンエッチング装置を提供することを目 的とする。

(発明の無要)

上記目的を達成するために本発明による反応性 イオンエッチング装置は、エッチング時に反応ガスのエッチング機を被エッチング物とほぼ同様の 割合で減少させる物質を、電極上の少なくともウェーハの周辺郎に設けたことを特徴とする。

(発明の実施例)

本発明の一実施例による反応性イオンエッチング装置のウェーハ級配部の構造を第1図にエッチュースの開題にエッチュースの開題には半導体ウェースの周囲には特徴をある。すなわち、電極6と絶縁板10の座ぐりを当なウェースの発生がウェースの間にがある。との最差部12と半導体ウェース8との間に加正リング20を設ける。

この補正リング20の材料は、被エッチング物により異なるが、少なくとも被エッチング物とほぼ同様の割合で反応ガスのエッチング程を減少さ

BEST AVAILABLE COPY

せるものであればよい。被エッチング物とエッチング事がほぼ同じであればこの条件を説足する。 この補正リング20を被エッチング物または被エッチング物を主成分とする物でつくればなお望ましい。

例えば被エッチング物がアルミニウムの場合、 組正リング20の材料としては、①アルミニウム (A 2)、②アルミニウムを主成分とする物質、 ③チタンタングステン(Tiw)、④チタンタン グステンを主成分とする物質が望ましい。また被 エッチング物がモリブデンシリサイド

(MoSi₂)の場合、補正リング 2 0 の材料としては、①モリプデンシリサイド、②モリプデンシリサイド、②モリプデンシリサイドを主成分とする物質、③シリコン(Si)、④シリコンを主成分とする物質、⑤ボリシリコンが狙ましい。

このように本実施例によれば、半導体ウェーハの周辺にも半導体ウェーハ上と同様にエッチング種を減少させる物質があるため、エッチング種意度の不均一な部分がより外側に移り、第2図に示

Si C l 4、 施量 1 O O S C C M 、 エッチング圧 カ 1 O O m Torr、 R F 電力 7 O O V である。また エッチングされた半導体ウェーハはシリコン単結 品越板上に 5 O O O A の 熱酸化膜を介して 1 . O μ m のアルミニウム膜(A l - 2 % S I 膜)を 常のスパッタ 法で 被 着した もの で ある。 エッチングのマスキングには つ オ ト レ ジスト を 使用 し 、 そ のパターニングには 通常の フォトソソグラフィの 手法を用いた。

すように半導体ウェーハ8上では、エッチング物 潜度が均一となる。したがって半導体ウェーハが 均一にエッチングされる。

補正リング20の形状は、エッチング室の形状、 餛極問距離等にも依存しており、特定できないが、 被エッチング物がアルミニウムで補正リングも純 アルミニウム (99.995%) を用いた場合、 第3 図に示す断面形状が最適であった。 すなわち、 鍵極 6 の座ぐりによる段差を 5 ㎞とし、 絶 報 板 10の厚さを2㎜とする。補正リング20はリン グ幅15㎜、厚さ5㎜であり、半導体ウェーハ8 例に30度のテーパをつけている。このときのエ ッチング速度の実測値を第4図の曲線 II に示す。 ウェーハ上でエッチング速度が均一であることが わかる。特に従来のエッチング速度(曲線Ⅰ)で は中央と周辺で10%以上の差があったが、曲線 Ⅱでは2.4%のはらつきに抑えることができた。 なおエッチング条件は、平行平板型の陰極結合型 の反応性イオンエッチング装置を用い、反応ガス

- ハ8の下まで脱24を形成してもよい。また第7回に示すように座ぐりを設けず、絶縁板10上に脱26を形成してもほぼ同様の効果がある。

なお、エッチング種が均一に減少させることができても、反応ガスそのものの分布が不均一であれば、エッチングの均一性が確保できない。 反応ガスの導入管 4 を第 8 図に示すように中央にだけおくと、特にウェーハ間のエッチングに差が出る可能性がある。このことを防止するためには、ウェーハごとにその其上に反応ガスの導入口を設けるようにすればよい。

また本発明による反応性イオンエッチング装置でエッチングする半導体ウェーハとしてはシリコン単結晶基板の他、ガリウムヒ素単結晶基板でもよい。

(発明の効果)

以上の通り本発明によればウェーハ面内で被エッチング物を均一にエッチングすることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例による反応性イオン エッチング装置の間板のウェーハ紋置部の形状を 示す因、第2回は同反応性イオンエッチング装置 におけるエッチング祖讃度分布を示すグラフ、第 3 図は同ウェーハ叙図部の及遊な形状を示す図、 第4図は同ウェーハ収置部を最適な形状とした場 合のエッチング速度分布を示すグラフ、第5図、 第6回、第7回は同ウェーハ教證部の変型例を示 す 図 、 第 8 図 は 反 応 性 イ オ ン エ ッ チ ン グ 装 置 を 示 す図、第9図、第10図は従来の反応性イオンエ ッチング装置の電極のウェーハ戦器部の形状を示 す図、第11図は同反応性イオンエッチング装置 におけるエッチング種濃度を示すグラフである。 2 …エッチング室、4 … 導入管、6 … 電極、8 ...ウェーハ、10… 絶縁板、12… 段差部、20 … 補正リング、22,24,26 … エッチング福 正膜。

